


# CIPRO

TP6H72M  
TP6H72M(H) **144 half-cell**

**380 - 400W**  
half-cut cast mono



## 产品特性



### 半片电池技术

全新电路设计，更低的内部电流，更低的内阻损耗



### 显著降低热斑风险

独有的电路设计显著降低热斑温度，减少功率损失  
提高组件发电量



### 更一度电成本

提高发电量2%，降低了度电成本



### 优秀的抗PID性能

通过TUV南德两倍于行业标准的抗PID（电势诱导衰减）  
测试（85°C/85% RH、192小时）



### IP68接线盒

高标准等级防水性能、有效抵御恶劣环境

## 体系及产品认证

- IEC 61215 / IEC 61730 / UL 1703
- ISO 9001: 2015 质量管理体系
- ISO 14001: 2015 环境管理体系
- ISO 45001: 2018 职业健康安全管理体系




## 质量保证

**12年**  
质量保证

**25年**  
功率保证

腾晖光伏线性功率保证  
行业标准



## 电性能参数

STC标准下组件性能（公差：0 ~ +3%）

最大额定功率 (Pmax/W)	380	385	390	395	400
最大功率点的电压 (Vmpp/V)	39.6	39.8	40.0	40.3	40.5
最大功率点的电流 (Impp/A)	9.60	9.68	9.75	9.81	9.88
开路电压 (Voc/V)	48.3	48.5	48.7	49.0	49.2
短路电流 (Isc/A)	10.20	10.28	10.35	10.41	10.48
组件效率 $\eta_m$ (%)	18.9	19.1	19.4	19.6	19.9

NMOT标准下组件性能

最大额定功率 (Pmax/W)	283	287	290	294	298
最大功率点的电压 (Vmpp/V)	36.8	36.9	37.1	37.4	37.6
最大功率点的电流 (Impp/A)	7.71	7.78	7.83	7.88	7.94
开路电压 (Voc/V)	45.0	45.2	45.4	45.6	45.8
短路电流 (Isc/A)	8.23	8.3	8.35	8.40	8.46

STC (标准测试环境)：辐照度1000W/m<sup>2</sup>，电池温度25°C，光谱AM1.5

NMOT (组件标称工作温度)：辐照度800W/m<sup>2</sup>，环境温度20°C，光谱AM1.5，风速1m/s

## 机械参数

电池片种类	铸锭单晶
电池片尺寸	158.75*158.75mm
电池片排列	144 (6*24)
组件质量	22.5kg (49.6lbs)
组件尺寸	2008*1002*35mm (79.06*39.45*1.38inches)
电缆长度	300mm (11.81inches)
电缆横截面积	TUV: 4mm <sup>2</sup> (0.006inches <sup>2</sup> )/UL: 12AWG
正面玻璃	3.2mm镀膜高透钢化玻璃
旁路二极管数量	3/6
包装标准 (1)	31片/托, 682片/40尺柜
包装标准 (2)	31片+4片/托, 726片/40尺柜
边框	阳极氧化铝合金
接线盒	IP68


## 工作条件

最大系统电压	1000V/1500V/DC(IEC)
工作温度	-40°C ~ +85°C
熔断电流	20A
静态载荷	雪载: 5400Pa/ 风载: 2400Pa
接地电阻	≤0.1Ω
安全等级	II
绝缘电阻	≥100MΩ
接线器	T01/LJQ-3-CSY/MC4/MC4-EVO2

## 温度特性

温度系数 Pmax	-0.36%/°C
温度系数 Voc	-0.26%/°C
温度系数 Isc	+0.043%/°C
电池工作温度 NMOT	43±2°C

## I-V 曲线



## 技术图

